

Spheridural Aluminiumdrahtkorn

FROHN

Material

nach DIN EN 573-3

Andere Materialien auf Anfrage

Liefernormen / Liefervorschriften

nach Absprache

Abmessungen


0,6 mm 1,2 mm

0,8 mm 1,6 mm


1,0 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Kornform



zylindrisch



G2

Härteklasse

ca. 100 - 150 HV0,1

Anwendungsgebiete

Reinigungsstrahlen, Entgraten,
Oberflächenveredlung, Oberflächenfinish

Anwendungen

Aluminiumguss aller Art, Aluminium-
schmiedeteile, Magnesiumguss

Verpackung

500 kg in PE-Beutel à 10 kg auf Euro-Palette
im Umkarton und Stretchfolie

Beim Einsatz von **Spheridural** werden Sie
von unseren Verkaufingenieuren unterstützt
und erhalten unseren kostenfreien Service.

Beim fachgerechten Einsatz von
Spheridural ergeben sich
keine gesundheitlichen Gefährdungen.
Spheridural ist recyclebar.