

Spherinox-CR Premium Edelstahldrahtkorn

FROHN

Chemische Durchschnittsanalyse

C: max. 0,15%, Cr: 11,5-18,0%,
Ni: max. 0,75%, Si: max. 1,0%, Mn: max. 1,5%

Liefernormen / Liefervorschriften


Nach Absprache

Abmessungen

0,4 mm ~ CR 30	1,0 mm ~ CR 60
0,6 mm ~ CR 40	1,2 mm
0,8 mm ~ CR 50	1,6 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Kornform



zylindrisch



gerundet

Härteklaasse im Neukorn / Betriebsgemisch

ca. 300 HV ± 10%

Anwendungsgebiete

Reinigungsstrahlen, Entgraten,
Oberflächenveredlung, Oberflächenfinish

Anwendungen

Aluminiumguss aller Art, Betonstein Industrie

Verpackung

1000 kg in PE-Beutel à 25 kg auf Euro-
Palette im Umkarton und Stretchfolie

Beim Einsatz von **Spherinox-CR Premium** werden Sie von unseren Verkaufingenieuren unterstützt und erhalten unseren kostenfreien Service.

Beim fachgerechten Einsatz von **Spherinox-CR Premium** ergeben sich keine gesundheitlichen Gefährdungen. **Spherinox-CR Premium** ist recyclebar.