

Stahldrahtkorn zum Kugelstrahlen

FROHN

Verwendungszweck

Oberflächenverfestigungsstrahlen (Shot Peening)

Material

1.0517 (C48D)
 1.0586 (C50D) – 1.0609 (C58D)
 1.0617 (C72D) – 1.0614 (C76D)
 1.0626 (C82D) – 1.0616 (C86D)

Andere Materialien auf Anfrage

Liefernormen / Liefervorschriften


VDFI 8001, (DIN 8201-4), ISO 11124-1, AMS 2431-3, AMS 2431-8,
 AMS-S-13165, SAE J441, GE-Spec., BAC-Spec., etc.

Abmessungen


0,3 mm	0,8 mm
0,35 mm	0,9 mm
0,4 mm	1,0 mm
0,5 mm	1,2 mm
0,6 mm	1,4 mm
0,7 mm	1,6 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage


Kornform




zylindrisch



G1



G2



G3

Härte in gerundeter Form

610 HV_{0,5/1} – 670 HV_{0,5/1}
 640 HV_{0,5/1} – 700 HV_{0,5/1}
 670 HV_{0,5/1} – 730 HV_{0,5/1}
 750 HV_{0,5/1} – 850 HV_{0,5/1}

Verpackung

- 25 kg PE-Kunststoffbeutel auf Europalette bis zu 1000 kg
- Big Bags bis zu 500 / 1000 kg auf Einwegpalette
- 200 Liter Fässer bis zu 800 / 1000 kg

Andere Verpackungen auf Anfrage